

## Legierung EN AW-6005

Die Legierung EN AW-6005 zeichnet sich durch mittelhohe Festigkeiten von über 270 N/mm<sup>2</sup> aus.

### Mechanische Eigenschaften

Alle Werte sind Mindestwerte nach EN 755-2

Bezeichnung	Zustand	Wanddicke e [mm]	Rp 0,2 [N/mm <sup>2</sup> ]	Rm [N/mm <sup>2</sup> ]	A [%]	A 50 mm [%]	Härte [HB]
EN 573-3							
EN AW-6005	T4 Offenes Profil	≤ 25	90	180	15	13	50
	T4 Hohlprofil	≤ 10	90	180	15	13	50
	T6 Offenes Profil	≤ 5	225	270	8	6	90
		5 < e ≤ 10	215	260	8	6	85
		10 < t ≤ 25	200	250	8	6	85
	T6 Hohlprofil	≤ 5	215	255	8	6	85
5 < e ≤ 15		200	250	8	6	85	

### Chemische Zusammensetzung (EN AW-AISiMg)

[%]	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Zusatz	Andere Elemente		Al
										Einzel	Summe	
Min.	0,60	—	—	—	0,40	—	—	—	—	0,05	0,15	Rest
Max.	0,90	0,35	0,10	0,10	0,60	0,10	0,10	0,10	—	—	—	—

### Technologische Eigenschaften

Verformbarkeit <sup>1)</sup>	gut
Zerspanbarkeit <sup>3)</sup>	sehr gut
Schweißbarkeit <sup>3)</sup> · <sup>4)</sup>	gut
Korrosionsbeständigkeit	sehr gut
Anodisierbarkeit	sehr gut
Beschichtbarkeit	sehr gut

1) Mit zunehmender Aushärtung bzw. Verfestigung nimmt die Verformbarkeit ab.

2) Nur im Zustand kaltausgelagert.

3) Gilt für den warmausgehärteten Zustand.

4) Bei ausgehärteten Legierungen tritt in der Wärmeeinflusszone ein Festigkeitsabfall auf.

### Physikalische Eigenschaften (Richtwerte)

Dichte	ca. 2,70 g/cm <sup>3</sup>
Elastizitätsmodul	ca. 70.000 N/mm <sup>2</sup>
Elektrische Leitfähigkeit (20°C)	26 – 32 MS/m
Erstarrungsbereich	585°C – 650°C
Wärmeausdehnungskoeffizient	23 · 10 <sup>-6</sup> 1/K
Wärmeleitfähigkeit	180 – 220 W/(m·K)

## ANWENDUNGEN

- Schienenfahrzeuge
- Verkehr/Transport
- Konstruktionsanwendungen
- Dekorative Anwendungen
- Zulassung der Deutschen Bahn

- REACH konform
- ROHS konform

mejo Metall Josten GmbH & Co. KG

Bublitzer Straße 23  
D-40599 Düsseldorf (Reisholz)

Telefon (0211) 9 98 90-0

Vertrieb: Telefax (0211) 9 98 90-15

Technik: Telefax (0211) 9 98 90-20

E-Mail info@mejo.de

Internet [www.mejo.de](http://www.mejo.de)